

LUCCHI F.LLI SPA

INDUSTRIA GRANULATI DI MARMO

MATERIALE: GRIGIO CARNICO

SCHEMA TECNICA

ANALISI

PARAMETRO	METODO	U. d. M.	VALORE
Sabbia	Setacciatura	%	97,0
Limo	Setacciatura	%	2,2
Argilla	Setacciatura	%	0,8
Tessitura			sabbioso
Umidità		%	< 0,1
pH (dil. 1:10)	Elettrometria		9,30
SiO ₂	ICP	%	0,072
Al ₂ O ₃	ICP	%	0,143
Fe ₂ O ₃	ICP	%	0,260
P ₂ O ₅	ICP	%	0,025
CaO	ICP	%	49,420
MgO	ICP	%	0,398
Na ₂ O	ICP	%	0,013
K ₂ O	ICP	%	0,067
Carbonati totali	D – F	%	86,96
Calcare acidimetrico	Tit. volum.	%	54,78
Perdita al fuoco	Incenerimento 1050°C	%	40,09
Sostanza organica	Walkley – Black	%	< 0,1
Azoto totale	Kjeldhal	%	< 0,1

Verona, 20.07.2001